
Productnaam	:	MoTip Hittebestendige Blanke Lak	
Artikelnummer	:	04033	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige hittebestendige blanke lak voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden die blootstaan aan zeer hoge temperaturen.

Productkenmerken

Hittebestendig
Uitstekende hechting
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Siliconenhars
Kleur	:	Transparant
VOS-gehalte	:	Circa 88% w/w
Vaste stof	:	Circa 12% w/w
Glans	:	Hoogglans 85 bij een meethoek van 60°
Rendement	:	1,25 tot 1,75 m ²
Stofdroog	:	Na 10 tot 20 minuten
Uitgehard	:	Na 30 tot 60 minuten (160°C)
Hittebestendig	:	Tot 800°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en de ondergrond licht schuren. Geen grondlaag aanbrengen.

Lakken

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De hittebestendige blanke lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden. Een uur laten drogen bij kamertemperatuur. Aansluitend 30 tot 60 minuten verhitten (160°C) om de laklaag uit te laten harden. Tijdens het uithardingproces ontstaat rookontwikkeling vanuit de lak.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.